



Ra.Mo. Industriale s.n.c. Via degli Artigiani 14
25030 Castelvovati (BS) Tel. 0307080087
Mail: ra-mo@ra-mo.it Web: www.ra-mo.it

REV. 11/11/2024

SCHEDA TECNICA

FOTO PRODOTTO

LINEE

TECNOLOGIE

RV20076 ADAM ESD S1PS FO SR
Natural Confort 11 Mondopoint
AirToe Aluminium
CALZATURA TIPO "A"
TAGLIE 35-48
RDP su TG 42 - PESO Kg 0,905



DESCRIZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

NORMA EN ISO

VALORE

Adam è il modello di **scarpe super leggere per lavoro** con **tomaia** ad effetto bi-colore in **nylon traspirante grigio** e **film anti-abrasione** nero a protezione della punta.

La grande novità di queste **calzature antinfortunistiche** è il **peso** che è stato notevolmente ridotto grazie al puntale AirToe Aluminium e all'utilizzo di materiali innovativi del battistrada e della **suola anti-perforazione**.

Scarpe da lavoro antiscivolo con suola in mescola PU di nuova generazione, **ultraleggero** e **antiolio**, **anti-abrasione** e **protezione antistatica**. **Soletta tessile antiforo ultraleggero** a protezione della pianta del piede.

Scarpe antinfortunistiche leggere donna e uomo ideali per **falegnami, elettricisti e artigiani** in generale, **trasporti & logistica, magazziniere**.

Scarpe antinfortunistiche comode e leggere che assicurano **alte prestazioni** e **comfort prolungato** grazie alla **soletta antibatterica**, traspirante e anatomica **U-Power Original**.

La **fodera WingTex** a tunnel d'aria completa la **calzatura da lavoro**, assicurando una **traspirazione ottimale** del piede.

PUNTALE "AirToe Aluminium"

Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm
Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm

≥ 14
≥ 14

20345:2022

18,0
18,5

OTTENUTO

SOLETTA "Save & Flex Air"

Resistenza alla perforazione N

≥ 1100

Conforme

CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA

< 10⁹ Ω

Conforme

IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60'

Assorbimento acqua dopo 60'
Acqua trasmessa dopo 60'
Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm² h)
Coefficiente di permeabilità mg/cm²

≤ 30%
≤ 0,2 gr
≥ 0,8
≥ 15

N.A.
N.A.
6,4
54,1

FODERA DELLA MASCHERINA

Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm² h)
Coefficiente di permeabilità mg/cm²
Resistenza all'abrasione cicli SECCO
Resistenza all'abrasione cicli UMIDO

≥ 2
≥ 20
25.600 cicli
12.800 cicli

96,3
770,5
Conforme
Conforme

SOTTOPIEDE

Resistenza all'abrasione

≥ 400 cicli

Nessun danneggiamento

SUOLA USURA

Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm³
Resistenza alle flessioni mm
Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm
Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume)
Assorbimento di energia del tacco J

≤ 150
≤ 4
≥ 3
≤ 12
≥ 20

37
0,8
4,1
2,1
33

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°)
Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (punta indietro 7°)
SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°)
SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (punta indietro 7°)

≥ 0,31
≥ 0,36
≥ 0,19
≥ 0,22

0,41
0,42
0,30
0,27